

FILO ANIMATO PER INOCULAZIONE

Leghe	Composizione chimica									
	% Si	% Al	% Ba	% Ca	% Zr	% Mn	% La	% Sr	% Bi	% CeMM
FeSi	72 - 76	0,8 - 1,5								
FeSi4Al	72 - 77	3,5 - 4,5		0,7 - 1,0						
FeSiZrMn	63 - 67	0,7 - 1,5		1,0 - 2,0	3,0 - 4,5	3,0 - 4,5				
FeSiSr	72 - 77	0,5 max		0,1 max				0,6 - 1,0		
FeSiAlLaBa	72 - 77	3,5 - 4,5	0,3 - 0,7				0,5 - 1,0			
Rubicer	68 - 75	max 1		1,5 - 2,4					0,9 - 1,3	0,6 - 1,0

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIAMETRO	: 9 mm, 13 mm, 16 mm
IMBALLO	: Bobina con svolgimento orizzontale o verticale su bancale in ferro
DIAMETRO INTERNO	: 650 mm
DIAMETRO ESTERNO	: cca 1100 - 1250 mm
ALTEZZA	: cca 870 mm

In funzione delle necessità dei singoli clienti, possiamo modificare l'analisi del contenuto



Metal Trading International s.r.l.

Via Monte Hermada, 8 - 34170 Gorizia Tel. (+39-0481) 521511 Fax (+39-0481) 520964