

FÜLLDRÄHTE FÜR DIE IMPFUNG

Legierungen	Chemische Zusammensetzung									
	% Si	% Al	% Ba	% Ca	% Zr	% Mn	% La	% Sr	% Bi	% CeMM
FeSi	72 - 76	0,8 – 1,5								
FeSi4Al	72 - 77	3,5 – 4,5		0,7 – 1,0						
FeSiZrMn	63 - 67	0,7 – 1,5		1,0 – 2,0	3,0 – 4,5	3,0 – 4,5				
FeSiSr	72 - 77	0,5 max		0,1 max				0,6 – 1,0		
FeSiAlLaBa	72 - 77	3,5 – 4,5	0,3 – 0,7				0,5 – 1,0			
Rubicer	68 - 75	max 1		1,5 – 2,4					0,9 – 1,3	0,6 – 1,0

TECHNISCHE DATEN:

DURCHMESSER : 9 mm, 13 mm, 16 mm
 VERPACKUNG : Spule mit horizontaler oder vertikaler Aufwicklung auf Eisenpaletten.
 INNENDURCHMESSER : 650 mm
 AUSSENDURCHMESSER : ca 1100 - 1250 mm
 HÖHE : ca 870 mm

Je nach den Anforderungen der einzelnen Kunden, können wir die Analysen des Inhalts verändern.



Metal Trading International s.r.l.

Via Monte Hermada, 8 – 34170 Gorizia Tel. (+39-0481) 521511 Fax (+39-0481) 520964